

ACEMATT® 790

Physikalisch-chemische Kenndaten*)

Eigenschaften und Testmethoden	Einheit	Richtwerte
Trocknungsverlust 2 h bei 105°C in Anl. an ISO 787-2	%	≤ 7
pH-Wert 5 % in Wasser / Methanol 1:1 in Anl. an ISO 787-9	-	6,8
Teilchengröße, d50 Laserbeugung in Anl. an ISO 13320-1	µm	7,0
Spezifische Oberfläche (N ₂) Mehrpunkt in Anl. an ISO 9277	m ² /g	275

*) Die angegebenen Kenndaten sind Richtwerte.

Registrierungen

ACEMATT® 790

CAS-Nr.	112926-00-8 (ex 7631-86-9)
REACH (Europa)	gelistet
TSCA (USA)	gelistet
DSL (Kanada)	gelistet
AICS (Australien)	gelistet
KECI (Korea)	gelistet
ENCS (Japan)	gelistet
PICCS (Philippinen)	gelistet
IECS (China)	gelistet
NZIoC (Neuseeland)	gelistet

ACEMATT® 790 ist eine nicht nachbehandelte, feinteilige Fällungskieselsäure. Dieses effiziente Mattierungsmittel ist besonders für pigmentierte Systeme geeignet.

Anwendungen und Eigenschaften

Häufige Anwendungen von ACEMATT® 790 sind Can sowie Coil Coatings als auch Industrielacke und Überdrucklacke.

Wie alle anderen Mattierungsmittel von Evonik lässt sich auch ACEMATT® 790 einfach einarbeiten - gleichmäßig und ohne Störungen - und nimmt keinen nachteiligen Einfluss auf die anderen anwendungstechnischen Eigenschaften der Lacksysteme.

Sicherheit und Handhabung

Informationen bezüglich der Sicherheit dieses Produkts finden Sie in dem Sicherheitsdatenblatt, das Sie mit der ersten Lieferung oder bei Erscheinen einer überarbeiteten Version erhalten. Die Sicherheitsdatenblätter sind auch erhältlich von Evonik Resource Efficiency GmbH, Abteilung Produktsicherheit, E-MAIL: sds-hu@evonik.com. Wir empfehlen, die Sicherheitsdatenblätter sorgfältig zu lesen, bevor das Material verwendet wird.

Verpackung und Lagerung

Um mehr über unsere Verpackungsmöglichkeiten für dieses Produkt zu erfahren kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Unsere Kieselsäuren sind reaktionsträge und chemisch sehr stabil. Dennoch können sie aufgrund ihrer hohen spezifischen Oberfläche Feuchtigkeit und flüchtige organische Verbindungen aus der Umgebungsluft aufnehmen. Wir empfehlen daher, das Produkt in verschlossenen Gebinden in einer trockenen, kühlen Umgebung frei von flüchtigen Substanzen zu lagern. Auch wenn das Produkt unter den genannten Bedingungen gelagert wird, kann es nach längerer Lagerdauer zu einer Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft kommen. Dieser Umstand kann zu einer Überschreitung des angegebenen Feuchtegehalts führen. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Produkt innerhalb von 24 Monaten ab Produktionsdatum aufzubrechen. Material, welches länger als 24 Monate lagerte, sollte vor einem Einsatz auf den Feuchtegrad getestet werden, um sicherzustellen, dass es nach wie vor für die Anwendung geeignet ist.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Applied Technology**Evonik Resource Efficiency GmbH**

Business Line Silica
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
TELEFON +49 6181 59 3406
TELEFAX +49 6181 59 4310
ask-si@evonik.com
www.acematt.com

Europe/ Middle-East/**Africa/ Latin America****Evonik Resource Efficiency GmbH**

Business Line Silica
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
TELEFON +49 6181 59 8118
TELEFAX +49 6181 59 78118
ask-si@evonik.com
www.acematt.com

North America**Evonik Corporation**

Business Line Silica
299 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054-0677
USA
TELEFON +1 888 745-4227
TELEFAX +1 732 981-5275
ask-si@evonik.com
www.acematt.com

Asia-Pacific**Evonik (SEA) Pte. Ltd.**

Business Line Silica
3 International Business Park
#07-18, Nordic European Centre
Singapore 609927
TELEFON +65 6 809 6851
TELEFAX +65 6 809 6651
ask-si-asia@evonik.com
www.acematt.com