

AEROSIL® 200 VV Pharma

Dioxyde de silicium colloïdal

Données physico-chimiques

Propriétés	Unité	Valeurs indicatives
Surface spécifique (BET)	m ² /g	200 ± 25
Densité après tassement* selon DIN-EN-ISO 787/11, août. 1983	g/l	env. 120
Identité, A et B Contrôlé selon Ph. Eur., USP/NF		Correspond
pH Contrôlé selon Ph. Eur., USP/NF		3.5 - 5.5
Chlorures Contrôlé selon Ph. Eur.	ppm	≤ 250
Métaux lourds Contrôlé selon Ph. Eur.	ppm	≤ 25
Perte à la calcination Contrôlé selon Ph. Eur., USP/NF	% en masse	≤ 5.0; ≤ 2.0
Teneur en SiO ₂ Contrôlé selon Ph. Eur., USP/NF	% en masse	99.0 - 100.5
Perte au séchage Contrôlé selon Ph USP/NF	% en masse	≤ 2.5
Teneur en As	µg/g	≤ 8

*sortie usine
Ces valeurs ne sont qu'indicatives. Selon les produits, certaines valeurs sont spécifiées. (cf. notre spécification officielle)

Statut réglementaire

AEROSIL® 200 VV Pharma

n° CAS	112 945-52-5 7631-86-9
REACH (L'Europe)	Enregistré
TSCA (USA)	Enregistré
DSL (Canada)	Enregistré
AICS (Australie)	Enregistré
ENCS (Japon)	Enregistré
IECSC (Chine)	Enregistré
KECI (Corée)	Enregistré

L'AEROSIL® 200 VV Pharma est une silice colloïdale hydrophile, amorphe et d'une grande pureté, à densité tassée élevée, destinée aux produits pharmaceutiques (Contrôlée selon l'USP/NF et selon la monographie 0434 de la pharmacopée européenne)

Applications et propriétés

Applications

- Pharmacie, surtout dans les formes sèches.

Propriétés

- Cette silice est densifiée mécaniquement, ce qui se traduit par une utilisation et une manipulation plus faciles
- Réduction de l'émission de poussières.
- Agent d'écoulement et anti-mottant des poudres.
- Amélioration des propriétés mécaniques et de la régularité de la masse des formes sèches.
- Agent de séchage stabilisant des produits sensibles à l'humidité.

Hygiène et manipulation

Nous envoyons systématiquement une fiche de données de sécurité avec tout envoi d'échantillon ou toute première livraison de notre produit. Vous pouvez bien sûr demander une FDS ou toute autre information concernant l'hygiène et la sécurité de nos produits ou les télécharger sur notre site internet www.aerosil.com.

Emballage et stockage

L'AEROSIL® 200 VV Pharma est fourni dans des sacs papier multipliés de 20 kg. Nous recommandons de stocker le produit dans l'emballage fermé, au sec et à l'abri de tout contact avec des produits volatils et de l'utiliser dans un délai de 2 ans après sa production (cf. n° de lot).

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Contact commercial

Europe/ Middle-East/ Africa/ Latin America

Evonik Resource Efficiency GmbH
Business Line Silica
PB 010-A410
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
PHONE +49 6181 59 12532
FAX +49 6181 59 712532
aerosil@evonik.com
www.aerosil.com

North America

Evonik Corporation
Business Line Silica
299 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054-0677
USA
PHONE +1 800-233-8052
FAX +1 973-929-8502
aerosil@evonik.com
www.aerosil.com

Asia (excluding Japan)

Evonik (SEA) Pte. Ltd.
Business Line Silica
3 International Business Park
Nordic European Centre, #07-18
Singapore 609927
PHONE +65 6809-6877
FAX +65 6809-6677
aerosil@evonik.com
www.aerosil.com

Japan

NIPPON AEROSIL CO., LTD.
Marketing & Sales Division
P.O. Box 7015
Shinjuku Monolith 13F
3-1, Nishi-Shinjuku 2-chrome
Shinjuku-ku, Tokyo
163-0913 Japan
PHONE +81 3 3342-1789
FAX +81 3 3342-1761
infonac@evonik.com
www.aerosil.jp

Contact technique

Europe/ Middle-East/ Africa/ Latin America

Evonik Resource Efficiency GmbH
Business Line Silica
HPC 911-221 A
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
PHONE +49 6181 59-3936
FAX +49 6181 59 4489
technical.service.aerosil@
evonik.com
www.aerosil.com

North America

Evonik Corporation
Business Line Silica
2 Turner Place
Piscataway, NJ 08855-0365
USA
PHONE +1 888 SILICAS
PHONE +1 732 981-5000
FAX +1 732 981-5275
technical.service.aerosil@
evonik.com
www.aerosil.com

Asia (excluding Japan)

**Evonik Specialty
Chemicals (Shanghai) Co.,Ltd**
Business Line Silica
55 Chundong Road
Xinzhuang Industry Park
Shanghai 201108
P.R. China
PHONE +86 21 6119-1151
FAX +86 21 6119-1075
technical.service.aerosil@
evonik.com
www.aerosil.com

Japan

NIPPON AEROSIL CO., LTD.
Applied Technology Group
3 Mita-Cho
Yokkaichi, Mie
510-0841 Japan
PHONE +81 59 345-5270
FAX +81 59 346-4657
infonac@evonik.com
www.aerosil.jp