

AEROSIL® R 805 (АЭРОСИЛ® R 805)

Гидрофобный коллоидный диоксид кремния

Физико-химические показатели

Свойства	Единица измерения	Типичное значение
Удельная площадь поверхности (ВЕТ)	м ² /г	150 ± 25
Содержание углерода	% по массе	4.5 - 6.5
Насыпная плотность* 1 в соотв. с DIN EN ISO 787/11, август 1983	г/л	примерно 60
Содержание влаги* 2 часа при 105°C	% по массе	≤ 0.5
Потери при прокаливании 2 час при 1000°C с использованием продукта, высушенного в течение 2 часов при 105°C	% по массе	5.0 - 7.0
pH в 4% дисперсии		3.5 - 5.5
Содержание SiO ₂ после прокаливания	% по массе	≥ 99.8

* в момент отгрузки с завода
Показатели конкретных промышленных партий могут отличаться от приведенных данных

Регистрация

AEROSIL® R 805 (АЭРОСИЛ® R 805)

CAS-№.	92 797-60-9
REACH (Европа)	освобожден
TSCA (США), DSL (Канада)	информация предоставляется по запросу
ENCS (Япония), AICS (Австралия), PICCS (Филиппины), KECI (Южная Корея), IECSC (Китай)	зарегистрирован

AEROSIL® R 805 является пирогенным диоксидом кремния на основе AEROSIL® 200 обработанного октилсиланом.

Область применения и свойства

Область применения

- Лакокрасочные материалы
- Клея и герметики
- Эпоксидные многослойные покрытия
- Тоноры

Свойства

- Эффективен для контроля реологии в комплексных жидких системах (в т.ч. 2-х компонентные эпоксидные системы)
- AEROSIL® R805 может быть использован в лакокрасочных материалах в качестве антиседиментационной добавки, для стабилизации пигментов и для существенного улучшения антикоррозионных свойств покрытий
- Улучшает сыпучесть порошковых красок

Меры безопасности и обращение

Информация об аспектах безопасности, связанных с этим продуктом, приведена в соответствующем листе безопасности (Material Safety Data Sheet), который высылается вместе с первой поставкой или по запросу. Эта информация может быть получена также от Отдела Безопасности Продуктов компании Evonik Industries AG, адрес эл. почты sds-im@evonik.com, или на сайте www.aerosil.com. Мы рекомендуем внимательно прочесть лист безопасности перед использованием нашей продукции.

Упаковка и хранение

AEROSIL® R 805 поставляется в многослойных мешках по 10 кг. Мы рекомендуем хранить продукт в закрытых контейнерах в сухом помещении и не допускать

Приводимая здесь информация в полной мере соответствует уровню наших сегодняшних знаний и накопленному на сегодняшний день опыту. Тем не менее она приводится без каких-либо обязательств с нашей стороны. Мы сохраняем за собой право на изменения в рамках технического прогресса и производственного процесса усовершенствования продуктов. Приводимая здесь информация представляет собой лишь описание свойств наших продуктов и услуг и не является гарантией. Потребитель не освобождается от необходимости проведения тщательной проверки свойств и возможностей применения продуктов с привлечением для этого квалифицированного персонала. То же самое относится и к охране прав третьих лиц. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных продуктов.

Коммерческие вопросы

Europe/ Middle-East/

Africa/ Latin America

Evonik Resource Efficiency GmbH

Business Line Silica
PB 010-A410
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
PHONE +49 6181 59 12532
FAX +49 6181 59 712532
aerosil@evonik.com
www.aerosil.com

North America

Evonik Corporation

Business Line Silica
299 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054-0677
USA
PHONE +1 800-233-8052
FAX +1 973-929-8502
aerosil@evonik.com
www.aerosil.com

Asia (excluding Japan)

Evonik (SEA) Pte. Ltd.

Business Line Silica
3 International Business Park
Nordic European Centre, #07-18
Singapore 609927
PHONE +65 6809-6877
FAX +65 6809-6677
aerosil@evonik.com
www.aerosil.com

Japan

NIPPON AEROSIL CO., LTD.

Marketing & Sales Division
P.O. Box 7015
Shinjuku Monolith 13F
3-1, Nishi-Shinjuku 2-chrome
Shinjuku-ku, Tokyo
163-0913 Japan
PHONE +81 3 3342-1789
FAX +81 3 3342-1761
infonac@evonik.com
www.aerosil.jp

Технические вопросы

Europe/ Middle-East/

Africa/ Latin America

Evonik Resource Efficiency GmbH

Business Line Silica
HPC 911-221 A
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
PHONE +49 6181 59-3936
FAX +49 6181 59 4489
technical.service.aerosil@
evonik.com
www.aerosil.com

North America

Evonik Corporation

Business Line Silica
2 Turner Place
Piscataway, NJ 08855-0365
USA
PHONE +1 888 SILICAS
PHONE +1 732 981-5000
FAX +1 732 981-5275
technical.service.aerosil@
evonik.com
www.aerosil.com

Asia (excluding Japan)

Evonik Specialty

Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

Business Line Silica
55 Chundong Road
Xinzhuang Industry Park
Shanghai 201108
P.R. China
PHONE +86 21 6119-1151
FAX +86 21 6119-1075
technical.service.aerosil@
evonik.com
www.aerosil.com

Japan

NIPPON AEROSIL CO., LTD.

Applied Technology Group
3 Mita-Cho
Yokkaichi, Mie
510-0841 Japan
PHONE +81 59 345-5270
FAX +81 59 346-4657
infonac@evonik.com
www.aerosil.jp